



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Datenblatt / Farbspezifikation

Code: **HPB53**
Name: **Hacoplast HPB 53-1 K Hawaiian Ocean**

Eigenschaften:

Pigmentcharakter	organische und anorganische Pigmente
Pigmentform:	Granulat
Trägerbasis:	PLA
Einfärbematerial:	PLA 4043D
ca. Einfärbung in %:	2
Temperaturbeständigkeit °C:	230
Lichtechtheit:	7
Zolltarifnummer:	32061900

Die gemachten Angaben unterliegen den üblichen Vorbehalten. Eine verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Zusatzhinweise:

Temperaturbeständigkeit und Lichtechtheit:

Diese Angaben beziehen sich nur auf die farbgebenden Bestandteile der Rezeptur.

04.06.19 / 1



Anschrift: G.E. HABICH'S SÖHNE GmbH & Co. KG
Burgstr. 3, 34359 Reinhardshagen
Geschäftsführer: Stefan Kersten, Martin Kersten
Gesellschaftssitz: Reinhardshagen
Amtsgericht: Kassel HRA 12083
Komplementär: Habich GmbH HRB 9002

Telefonnr. +49 5544 791 0
Faxnr. +49 5544 8238
Internet: www.habich.de
E-mail: verkauf@habich.de
USt-IdNr. DE 112 889 712
Steuernr. 2332400133
Allen Aufträgen liegen unsere Geschäftsbedingungen zugrunde. Gerichtsstand ist Kassel.

Volksbank Kassel Göttingen eG BLZ 520 900 00 Konto-Nr. 640 0730 0
BIC(S.W.I.F.T-Code): GENODE51KS1 IBAN: DE24 5209 0000 0064 0073 00
Deutsche Bank BLZ 520 700 12 Konto-Nr 022 090 500
BIC(S.W.I.F.T-Code): DEUTDEFF520 IBAN: DE94 5207 0012 00 22 0905 00
Commerzbank BLZ 520 800 80 Konto-Nr. 144 587 00
BIC(S.W.I.F.T-Code): COBADEFF520 IBAN: DE21 5208 0080 0014 4587 00